

Лак полиуретановый

Прозрачный полиуретановый лак с повышенной твердостью и высокой устойчивостью к истиранию. Используется для отделки поверхностей из дерева, пластамасс и металлов подверженных сильным механическим воздействиям.

Назначение Окраска дерева, пластамасс и металлов

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу	По объему
		Продукт	100
Отвердитель	Отв. ЛП2К АСП 01	50	52
Растворитель	РУ-18	10-30	11-34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	35%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	40 сек. (+ /- 1)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+/- 2)
Плотность	0,97 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	5 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	90 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	18 часов
Количество слоев	1-2
Твердость покрытия	4-5H
Степень блеска	80 глосс 65 глосс 50 глосс 35 глосс 25 глосс 15 глосс 10 глосс 5 глосс

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.