



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймер WINTER low VOC

Применение: Компактпраймер используется в качестве грунтовки и вторичной грунтовки, обеспечивает отличную антикоррозионную защиту и предназначается для окраски кузова автомобиля. Окраска материалом в комбинации с **MOBIHEL 2K отвердителем 750 W** возможна при температуре уже от +5 °C. В летних месяцах рекомендуется для комбинации использовать **MOBIHEL 2K отвердитель 700**. Компактпраймер отличается коротким временем высыхания в естественных условиях: 1,5 час при толщине слоя 60 мкм и до 5 час при толщине слоя 180 мкм. Компактпраймер отличается отличным заполнением рисок и отличным шлифованием, а также является превосходным основанием для дальнейшей окраски различными лакокрасочными покрытиями.

Подложка:

- отшлифованная и очищенная стальная жесьть
- отшлифованное и очищенное старое покрытие
- отшлифованная зашпатлеванная жесьть

Цвет: серый

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

8/2014

1/3



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	MOBIHEL Антисиликоновое чистящее средство low VOC MOBIHEL HYDRO Обезжириватель	
	MOBIHEL 2K отвердитель 750 W (для температуры нанесения 5-18°C) или MOBIHEL 2K отвердитель 700 4:1 объемное смешивание Жизнеспособность 1 - 2 ч/20°C 23 – 27 сек. DIN 53211 Ф4 мм/20°C MOBIHEL 2K разбавитель 2100 (10%)	
	MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймер WINTER low VOC = 100 г MOBIHEL 2K отвердитель 750 W, 700 = 15 г MOBIHEL 2K разбавитель 2100 = 7 г	
	1,6 – 2,0 мм 2-4 бар 1 слой = 60 мкм 3 слоя =180 мкм	
	между слоями: 10 – 15 мин перед печной сушкой 15 – 30 мин	
	20°C	60°C
	Толщина 60 мкм: 1,5 час Толщина 180 мкм: 4 – 5 час	Толщина 60 мкм =20 мин max. Толщина 120 мкм = 30 мин
	10 – 15 мин	
	P 360 – 600	
	P 600 – 1200	
	MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности) Все отделочные эмали из программы MOBIHEL	
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!	



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (VOC) для данного вида материалов (категория II Б (ц), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC нашего материала составляет 530 г/л.
	18 месяцев