



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL Праймер для пластика low VOC

Применение: универсальный праймер для окраски пластиковых деталей автомобилей: бампера, зеркала, спойлеры, сетки и т.д. Виды пластика: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
Не используется для окраски полиэтилена!

Подложка: Пластик хорошо очистить MOBIHEL Чистящим средством для пластика low VOC и напылить. Толщина сухой пленки 3-5 мкм. Вязкость праймера готова к распылению.
Если пластиковые детали были повреждены, то по потребности на MOBIHEL Праймер для пластика low VOC можно нанести MOBIHEL PE шпатлевку для пластика, затем MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймер low VOC, в который обязательно добавляется 20-30% MOBIHEL 2K эластичного аддитива.








ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	MOBIHEL Чистящее средство для пластика low VOC
	
	1,6 мм 2 – 4 бар 1 слой = 3 – 5 мкм
	20°C = 10 мин
	ДАЛЬНЕЙШАЯ ОКРАСКА: MOBIHEL 2K акриловая автоэмаль + 20-30% MOBIHEL 2K эластичного аддитива или MOBIHEL База + MOBIHEL 2K MS б/ц лак + 20-30% MOBIHEL 2K эластичного аддитива или MOBIHEL База + MOBIHEL 2K HS б/ц лак + 20-30% MOBIHEL 2K эластичного аддитива
	В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (VOC) для данного вида материалов (категория II Б (e), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC нашего материала составляет 800 г/л.
	18 месяцев 20°C